

Devcon 10 Minute™ Epoxy

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Flexible epoxy with good impact resistance, peel strength, and excellent chemical resistance.

Intended Use:

Sign/display, appliance, metalworking, and furniture industries.

Product features:

Good impact resistance

Self-leveling liquid

High shear strength

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая гибкость Хорошая химическая стойкость		
Используется	Дисплеи Электроприборы Мебель		
Внешний вид	Черный Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.889	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Impact Resistance	21.0	kJ/m ²	
Service Temperature	-55 - 93	°C	
Work Time	10.0	min	
Растяжимое сцепление сдвига	16.5	MPa	ASTM D1002
Плотность ¹	1.13	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	31	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 100

Component a

Mixing ratio by capacity: 1.0

Mixing ratio by weight: 99

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Терморегулирующая вязкость 80000 - 90000 cP

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Время отверждения	12	hr	
-------------------	----	----	--

NOTE

1. Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

