

MTM® 21S

Арамидное волокно; Углеродное волокно; Стекловолокно

Thermoset Polyester

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

MTM21S is a 120°C (248°F) curing, styrene free, polyester resin matrix.

MTM21S has been developed specifically for tube rolling applications and can be processed by oven or press moulding.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Арамидное волокно Углеродное волокно Стекловолокно	
Характеристики	Термическое лечение	
Используется	Стержни Трубка	
Внешний вид	Доступные цвета	
Формы	Ткань Волокно	
Метод обработки	Пресс-форма	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	1.29	g/cm ³
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла		
-- ²	46.0	°C
-- ³	70.0	°C
NOTE		
1.	Cured resin	
2.	DMA, 1 hour at 120°C (248°F), wet - 14 days immersion water	
3.	DMA, 1 hour at 120°C (248°F), dry	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

