

TOTAL Polypropylene PPR Z9450

Polypropylene Random Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

TOTAL Polypropylene Z9450 is a low melting, high ethylene random copolymer with improved color, optics and impact properties.

The very low melting point of Z9450 makes it an excellent heat seal layer for oriented films.

Z9450 is recommended for use in non-oriented film processes for manufacture of packaging films that require improved optical and impact properties and as a heat seal layer for oriented films.

Z9450 is recommended for use in non-oriented film processes for manufacture of packaging films that require improved optical and impact properties and as a heat seal layer for oriented films.

Главная Информация			
Характеристики	Оптическая производительность Хорошая ударопрочность		
Используется	Упаковка Пленка Направленная пленка Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-1% сектант, MD	345	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD (Break)	17.2	MPa	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	129	°C	DSC
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	85		ASTM D2457
Haze	2.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация			
Dart Impact, ASTM D1709: 270 g/mil Heat Seal Temperature: 234°F WVTR, ASTM F1249, 100°F, 90% RH: 1.2 g/100 in ² /24 hrs/mil			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

