

Kazan LDPE 153 VSKM

Low Density Polyethylene

Kazanorgsintez Joint Stock Company

Описание материалов:

GOST / TU: TU 2243-167-00203335-2006

Composition with supplement of polypropylene in a form of granules of natural color or colored, depending on type of stabilizer applied, designed for overlap of cable cores.

Главная Информация		
Характеристики	Стабилизированный медный контакт	
Используется	Кабельный кожух	
	Применение проводов и кабелей	
Внешний вид	Доступные цвета	
	Натуральный цвет	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.917 to 0.930	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20 to 0.50	g/10 min
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 500	hr
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 9.80	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 500	%
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Электрическая прочность ¹ (1.00 mm)	> 35	kV/mm
Относительная проницаемость (1 MHz)	2.30	
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	< 3.0E-4	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Impurities	3.00 to 15.0	count/g

NOTE

1. 50 Hz

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

