

Geon™ Vinyl Flexible C90A0

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible C90A0 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion, extrusion, or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: good adhesion.

Главная Информация	
UL YellowCard	E41877-234237
Характеристики	Хорошая адгезия
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокэструзия Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	90		
Shore A, 15 sec	86		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Break	15.9	MPa	
100% Strain	8.96	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	270	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³	64.8	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	40	%	ASTM D395
Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
--	386	MPa	
-36°C	310	MPa	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	177 to 182	°C

NOTE	
1.	510 mm/min

-
- | | |
|----|-------------------|
| 2. | 510 mm/min |
| 3. | Die C, 510 mm/min |
-

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

