

RTP 1200 S-80A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

RTP Company

Описание материалов:

RTP 1200 S-80A is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is injection molding.

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.90	%	ASTM D955
Moisture Content	0.020	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	84		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	5.70	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	37.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	570	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	76.4	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ² (23°C, 22 hr)	28	%	ASTM D395B
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	6.0	hr	
Dew Point	-40.0	°C	
Температура обработки (расплава)	193 - 216	°C	
Температура формы	15.6 - 32.2	°C	
Давление впрыска	27.6 - 68.9	MPa	

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

NOTE	
1.	C mould
2.	Type 2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

