

Polypropylene PP 10 CA

10% Карбонат Кальция

Polypropylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

Application: General purpose injection moulding applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 10% наполнитель по весу		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.45 to 0.53	g/cm ³	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0 to 15	g/10 min	ASTM D1238
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Содержание наполнителя-Карбонат кальция ¹	9.0 to 11.0	wt%	
NOTE			
1.	ASTM C25		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat