

## EZ-Spray® 35

Silicone

Smooth-On, Inc

### Описание материалов:

EZ~Spray® 35 is a platinum cure silicone rubber developed specifically for spraying through the EZ~Spray® Junior Cartridge System. With no or minimal surface preparation, EZ~Spray® 35 can be sprayed onto vertical surfaces for making fast rubber molds of large surface areas. After a suitable thickness is attained, EZ~Spray® 35 cures in 1 hour with negligible shrinkage to a durable mold rubber good for production casting resins, foams, concrete, plaster and other materials. Application of a support shell is achieved by spraying Smooth-On's EZ~Spray® Plastic over the rubber mold after it has fully cured. Read the EZ~Spray® Junior manual prior to spraying.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Низкая усадка		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Фиолетовый		
Метод обработки	Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1475
Удельный объем	0.871	cm <sup>3</sup> /g	ASTM D1475
Вязкость	Sprayable		
Mixing Ratio	1A:1B by volume		
Формовочная усадка-Поток	< 0.10	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	35		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	3.38	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	17.5	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	1.5	min	ASTM D2471
Время демолд (23°C)	60	min	
NOTE			
1.	Die B		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

