

## Electrafil® J-80/CF/20 NAT

Acetal (POM) Copolymer

Techmer Engineered Solutions

### Описание материалов:

Electrafil®J-80/CF/20 NAT is a polyoxymethylene (POM) copolymer product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The main features are: Rohs certification.

Главная Информация			
UL YellowCard	E253782-484582		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.30	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.25	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	11400	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	110	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	11000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	152	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	37	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	166	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	5.0	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	5.0	ohms-cm	ASTM D257
Дополнительная информация			
Surface Resistivity, Techmer Test Method: 1 to 10 ohmVolume Resistivity, Techmer Test Method: 1 to 10 ohm-cm			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	93.3	°C	
Время сушки	2.0 - 3.0	hr	
Задняя температура	177 - 218	°C	
Средняя температура	177 - 218	°C	
Передняя температура	177 - 218	°C	
Температура обработки (расплава)	193 - 213	°C	
Температура формы	76.7 - 107	°C	

---

Back Pressure	0.345 - 0.689	MPa
Screw Speed	30 - 60	rpm

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

