

Taitalac® 3000

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Taita Chemical Company, Ltd.

Описание материалов:

Taitalac®3000 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) material. This product is available in North America or Asia Pacific region. The processing method is injection molding.

Taitalac®The main features of the 3000 are:

flame retardant/rated flame

high liquidity

Impact resistance

Typical application areas include:

electrical appliances

business/office supplies

additive/masterbatch

Главная Информация			
UL YellowCard	E50263-241885		
Характеристики	Высокая ударпрочность Высокая яркость		
Используется	Электроприборы Композитный Бизнес-оборудование		
Номер файла UL	E50263		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
200°C/5.0 kg	1.2	g/10 min	ASTM D1238
220°C/10.0 kg	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	< 0.40	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	< 0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Yield, 23°C, 3.18mm	36.5	MPa	ASTM D638
Fracture, 23°C, 3.18mm	30.3	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C, 3.18 mm)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (23°C)	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (Yield, 23°C)	57.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.18 mm	330	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	290	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 12.7 mm)	85.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525 ⁵
RTI Elec (1.57 mm)	60.0	°C	UL 746
RTI Imp (1.57 mm)	60.0	°C	UL 746
RTI Str (1.57 mm)	60.0	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI) (1.57 mm)	200		UL 746
Высоковольтная скорость отслеживания дуги (HVTR) (1.57 mm)	0.00	mm/min	UL 746
Зажигание горячей проволоки (HWI) (1.57 mm)	15	sec	UL 746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.59 mm)	НВ		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 - 85.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	190 - 220	°C	
Средняя температура	200 - 230	°C	
Передняя температура	190 - 220	°C	
Температура сопла	210 - 240	°C	
Температура обработки (расплава)	180 - 190	°C	
Температура формы	40.0 - 70.0	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		
Back Pressure	0.345 - 0.483	MPa	
Screw Speed	30 - 100	rpm	
Инструкции по впрыску			
Injection Pressure: Moderate to Moderately High			
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	5.0 mm/min		

3.	2.8 mm/min
4.	2.8 mm/min
5.	□ □1 (10N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

