

## Jampilen HP522J

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

### Описание материалов:

Jampilen HP522J is a new homopolymer grade designed for the production of biaxially oriented polypropylene films (BOPP) primarily on high speed BOPP lines. This grade is characterised by its very broad processing window, easy film stretchability, good optical properties and reliable film thickness profile. Jampilen HP522J is suitable for metallization, both as monolayer and in coextruded structures. It does not contain any slip or antiblocking agents and it is Calcium Stearate free. Typical applications are BOPP packaging films and Sheet for Solid Phase Thermoforming. Jampilen HP522J is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая растяжимость</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Глянцевый</p> <p>Гомополимер</p> <p>Средний поток</p> <p>Металлизируемый</p> <p>Оптика</p>		
Используется	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Пленка</p> <p>Пищевая упаковка</p> <p>Упаковка</p> <p>Лист</p> <p>Термоформованные контейнеры</p>		
Метод обработки	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Созэкструдированная пленка</p> <p>Термоформовка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	69		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1370	MPa	ISO 527-2/1

Tensile Stress (Yield)	33.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	11	%	
Break	550	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	154	°C	ISO 306/A50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat