

Manner Flexible PVC V861

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Lead-free 90°C insulation compound suitable for SAE J1128 requirements. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Изоляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34 to 1.38	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	80 to 86		
Shore A, 15 sec	74 to 80		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	11.3	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	20.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (121°C, 168 hr)	3.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (121°C, 168 hr)	-1.0	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-31.0	°C	ASTM D746

NOTE	
1.	Unaged Dumbbell: .03 inch
2.	Unaged Dumbbell: .03 inch
3.	Unaged Dumbbell: .03 inch
4.	Air Aged Retention
5.	Air Aged Retention

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

