

Pro-fax 7624

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Pro-fax 7624 impact polypropylene copolymer is available in pellet form. This resin is typically used in injection molding applications and offers a very good stiffness/impact balance as well as an excellent resistance to aging at elevated temperatures in both wet and dry environments.

An ASTM and ISO-based versions of the technical datasheet are available for Pro-fax 7624

For regulatory compliance information see Pro-fax 7624 Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация	
UL YellowCard	E363154-101519025
Характеристики	<p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая термостойкость к старению</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Сополимер удара</p> <p>Ударпрочность при низкой температуре</p>
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Детали интерьера автомобиля</p> <p>Автомобильная крышка под капот</p> <p>Пленка</p>
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Выдувная пленка</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.4	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1210	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	140	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	82.0	°C	ASTM D648
---	------	----	-----------

NOTE

1. 50 mm/min
2. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

