

## Generic Nylon 612 - Glass Bead

Стекланная бусина

Polyamide 612

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 612 - Glass Bead  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Микро стекланная бусина		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 - 1.53	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.35 - 0.55	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	2730 - 6960	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	21 - 96	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0 - 243	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	76.7 - 82.3	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 612 - Glass Bead  
This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

