

## ISORENE™ AA7C1-1001

Thermoplastic Elastomer

SABIC Innovative Plastics Europe

### Описание материалов:

ISORENE AA7C1-1001 is a special compound designed to be used in co-injection molding or coextrusion with SAN, ABS, PBT, PC or blends of these materials.

The value listed as Strain at Break, ISO 527, was tested in accordance with ISO 37.

The value listed as Stress at Break, ISO 527, was tested in accordance with ISO 37.

| Главная Информация            |                                   |                   |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Формы                         | Гранулы                           |                   |                 |
| Метод обработки               | Кокструзия<br>Литье под давлением |                   |                 |
| Физический                    | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                     | 1.18                              | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Твердость                     | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A)   | 74                                |                   | ISO 868         |
| Механические                  | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break)        | 5.90                              | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Break) | 500                               | %                 | ISO 527-2       |
| Эластомеры                    | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress                |                                   |                   | ISO 37          |
| 100% Strain                   | 3.20                              | MPa               |                 |
| 300% Strain                   | 4.30                              | MPa               |                 |
| Tear Strength                 | 25                                | kN/m              | ISO 34-1        |
| Комплект сжатия               |                                   |                   | ISO 815         |
| 23°C, 70 hr                   | 40                                | %                 |                 |
| 70°C, 22 hr                   | 80                                | %                 |                 |
| 100°C, 22 hr                  | 90                                | %                 |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

