

# Escorene™ Ultra LD 761.36

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

## Описание материалов:

Escorene Ultra LD 761.36 is a copolymer containing 26.7% vinyl acetate with excellent flexibility and low temperature toughness. LD 761.36 can accommodate high proportion of packing.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание винилацетата	26.7	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	76		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	27		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	8.07	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 800	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	28.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков			ASTM D3763
-40°C	29.8	J	ASTM D3763
23°C	19.0	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	46.0	°C	ASTM D1525

## Юридическое заявление

此产品符合以下标准: FDA, EU, HPFB, 以及其他相关标准。所有数据均基于实验室测试结果。

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
 Мобильный телефон: +86-13424755533  
 Email: sales@su-jiao.com  
 Адрес: Господин Чжао  
 Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

