

Generic Nylon 6 - Proprietary

Фирменная

Polyamide 6

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6 - Proprietary
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Фирменная упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 - 1.81	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.18 - 0.71	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	7490 - 32700	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	43.4 - 257	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	2.4 - 2.7	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	6050 - 15400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32 - 81	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	140 - 1100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	156 - 219	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	254	°C	
Средняя температура	271	°C	
Передняя температура	282	°C	
Температура обработки (расплава)	271	°C	
Back Pressure	0.510 - 0.517	MPa	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6 - Proprietary This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

