

# Devcon DFense Blok™ Surface Wetting Agent

Еpoxy; Epoxide

Devcon

## Описание материалов:

Thixotropic epoxy gel system that improves ease of application and cured adhesion properties (shear, peel, impact) of Devcon® DFense Blok™ abrasion resistant product.

Intended Use:

Apply to substrate surface prior to using DFense Blok™ for better adhesion.

Product Features:

Requires no waiting to apply topcoat

Excellent chemical resistance

Non-sagging

Главная Информация			
Характеристики	Тиксотропный Хорошая химическая стойкость		
Внешний вид	Оранжевый		
Формы	Гель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.892	cm <sup>3</sup> /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance	149	°C	
Растяжимое сцепление сдвига	18.0	MPa	ASTM D1002
Плотность <sup>1</sup>	1.10	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	71		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	46.2	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	34.7	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mixing ratio by weight: 100		
Component a	Mixing ratio by capacity: 2.0		

Mixing ratio by weight: 44

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Срок службы горшка (22°C) 12 - 15 min

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Время отверждения 16 hr

#### NOTE

1. Mixed

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

