

ColorRx® TPE-OM50A0RXTL

Thermoplastic Elastomer

LTL Color Compounders, Inc.

Описание материалов:

A biocompatible, translucent, 50 Shore A Thermoplastic Elastomer, with good sterilizability (including radiation) for healthcare applications. For over-molding and other applications.

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый Хорошая стерилизация Радиационный стерилизуемый		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Инжекционный метод литья		
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.890	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.14	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D412
Комплект сжатия			ASTM D395B
23°C, 22 hr	15	%	
70°C, 22 hr	28	%	
100°C, 22 hr	44	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

