

Axiall PVC UV-6680

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf UV-6680 is a weatherable, high flow injection molding compound, specially formulated for outdoor UV exposure. This compound was designed to be used in various accessory parts, such as fence post caps, rain gutter parts, deck parts, etc.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-243319	E53006-243320	
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая яркость Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Наружное применение		
Номер файла UL	E53006		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	97		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	40.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	65.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, 3.18 mm	53	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	960	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart ¹ (23°C)	14.7	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	72.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	70.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	35	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Flow Ratio (Distance/Wall Thickness), Georgia Gulf Test Method, 390 to 400°F: 230

NOTE

1. Method f, geometry FB

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

