

CROSSVINIL EK/3 AZC

Polyvinyl Chloride

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

CROSSVINIL: We have studied a special series of compounds having self-extinguishing characteristics.

CROSSVINIL EK/3 AZC: Code roule CEI 2011 Rz. Lead free. Suitable for cable sheathing G7.

Certify: CEI 2011 RZ

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух		
Рейтинг агентства	Ник 2011 G7		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 12.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 130	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 168 hr)	-25 to 25	%	IEC 60811
Изменение растяжения при разрыве воздуха (100°C, 168 hr)	-25 to 25	%	IEC 60811
Нагревание-1 час (150°C)	Pass		IEC 60811
Тест на изгиб (-15°C)	Pass		IEC 60811
Service Temperature	70	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 35	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	135	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	145	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	150	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	155	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	160	°C	
Температура матрицы	165	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

