

## BJB Polyurethane TC-9460 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

### Описание материалов:

BJB Polyurethane TC-9460 A/B is a thermosetting polyurethane elastomer (TSU) material. This product is available in North America.

The main features of BJB Polyurethane TC-9460 A/B are:

low viscosity

Good toughness

Impact resistance

Wear-resistant

Typical application areas include:

bag/lining

Mining applications

Главная Информация			
Характеристики	Сверхвысокая прочность Низкая вязкость Высокая ударопрочность Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Износостойкие вкладыши Приложения для горнодобывающей промышленности		
Внешний вид	Янтарь Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	324	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	33.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Флекторный модуль	276	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	11.0	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	98.9	kN/m	ASTM D624

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	750	J/m	ASTM D256
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	1700	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	240 - 300	min	
Время доставки (74°C)	16	hr	

#### Дополнительная информация

The value listed as Mold Shrink, ASTM D955, was tested in accordance with ASTM D2566 Mix ratio by weight: 100/60 Mix ratio by volume: 100/60 Work time, 100 g, 77°F: 15 min Gel time: 25 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat