

MonoSol® M8534

Polyvinyl Alcohol

MonoSol, LLC

Описание материалов:

MonoSol M8534 is a PVOH based thermoplastic film, soluble in cold water and manufactured using MonoSol's proprietary solution cast technology. MonoSol M8534 provides resistance to organic solvents, rapid solubility, resistance to cold-cracking, excellent heat seal characteristics, compatibility with alkaline formulations and some resistance to borates which can create insolubility. This film can be converted in a wide range of ambient conditions. This film is typically used for Agrochemical packaging, including gel, powder and granular formulations. Standard thicknesses are 38 micron (1.5 mil), 51 micron (2.0 mil) and 76 micron (3.0 mil).

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Хорошее сопротивление трещине Хорошее тепловое уплотнение Устойчивость к растворителям Водорастворимый		
Используется	Пленка Упаковка		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Содержание влаги (23 °C) ¹	8.4	wt%	
Растворимость ²			
Disintegration : 10°C, 38.1 µm	6.0	sec	
Disintegration : 24°C, 38.1 µm	3.0	sec	
Dissolution : 10°C, 38.1 µm	20.0	sec	
Dissolution : 24°C, 38.1 µm	15.0	sec	
Выход (38,1 мкм)	19.9	m ² /kg	ASTM D4321
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	38 µm, 51 µm and 76 µm		
Сектантный модуль-100%, MD	10.3	MPa	ASTM D882, ISO 527-3
Прочность на растяжение-MD			
Break	27.6	MPa	ASTM D882
--	27.6	MPa	ISO 527-3
Растяжимое удлинение-MD (Break)	470	%	ASTM D882, ISO 527-3
Ударное падение Dart (38 µm)	800	g	ASTM D1709, DIN 53433
Прочность на разрыв Elmendorf-MD			

--	1100	g	ASTM D1922
--	0.11	N	ISO 6383-2

NOTE

1. 50%RH
2. Distilled Water (MSTM 205)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat