

## Generic ULDPE

Ultra Low Density Polyethylene

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ULDPE  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.904 to 0.912	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-3
Yield, 23°C	3.60 to 6.50	MPa	
Break, 23°C	23.0 to 33.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	360 to 800	%	ISO 527-3
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	190 to 340	g	
TD	360 to 1200	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	91 to 92		ASTM D2457
Haze	0.60 to 8.3	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

