

Huaфон HF-4385A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Operation: Injection molding, Extrusion, Calendring

Characteristics: Excellent hydrolytic resistance, Bacteria resistance, Low temperature elastic, Aging resistance

Applications: Tube & hose, Fabric coating, compounding, Film, Fire hose, Animal ear tag, Accessories, etc.

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивы к бактериям Устойчивость к гидролизу
Используется	Уплотнение Тканевые покрытия Пленка Шланг Формованные Ушные бирки Трубка
Метод обработки	Каландрирование Уплотнение Экструзия Литье под давлением

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85	ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Abrasion	60	mm ³	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.60	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	28.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Tear Strength	88.0	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

