

Pro-fax RP320N

Polypropylene Random Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Pro-fax RP320N barefoot polypropylene random copolymer is available in pellet form. This resin is typically used in cast film applications and offers exceptional clarity and gloss, as well as improved cold temperature impact resistance and broader heat seal range compared to homopolymer polypropylene.

For regulatory compliance information see Pro-fax RP320N Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Широкий диапазон уплотнения Хорошее тепловое уплотнение Хорошая технологичность Высокая четкость Глянцевый Ударопрочность при низкой температуре Оптика Случайный сополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Сумки Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Микровспененный лист Упаковка Чехлы-гибкая упаковка Лист Стационарные принадлежности Эластичная пленка 		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638

Флекторный модуль-1% Secant ²	930	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	48	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	77.0	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

