

LNP™ COLORCOMP™ PX99848 compound

Polyamide 6

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP COLORCOMP PX99848 is a compound based on Nylon 6 resin containing Unfilled Custom Color.

Also known as: LNP* COLORCOMP* Compound PDX-P-99848

Product reorder name: PX99848

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow: 24 hours	1.2	%	ASTM D955
Transverse flow: 24 hours	1.4	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr, 50% RH)	1.3	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	3470	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	76.5	MPa	ASTM D638
Fracture	76.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	3.5	%	ASTM D638
Fracture	4.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2890	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	103	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	640	J/m	ASTM D4812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	180	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	57.2	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

