

## Vibrathane® B892

Polyurethane (Polyether, TDI)

Chemtura

### Описание материалов:

VIBRATHANE B892 is a TDI terminated, polyether based prepolymer. The prepolymer is a liquid at room temperature. VIBRATHANE B892 yields a 91 Shore A hardness urethane when cured with MBCA.

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	91	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие			ASTM D695
5% Strain	1.86	MPa	
10% Strain	2.83	MPa	
15% Strain	4.62	MPa	
20% Strain	6.69	MPa	
25% Strain	9.31	MPa	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	7.38	MPa	
300% Strain	14.2	MPa	
Прочность на растяжение	27.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength			
-- 1	86.3	kN/m	ASTM D624
Split	14	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия	35	%	ASTM D395B
Сопrotивляемость Bayshore	30	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	6.0	min	
Время демолд	30	min	
NOTE			
1.	Die C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

