

## NEFTEKHIM PP 8310D

Polypropylene Copolymer

Nizhnekamskneftekhim Inc.

### Описание материалов:

Product obtained by copolymerization of propylene and ethylene in presence of complex metalorganic catalysts.

It incorporates increased long-term thermal stability, thermal-oxidative degradation resistance when PP is produced, processed and PP-made articles are exploited.

Application: scrappers, pipelines and fittings, flat-slot extrusion film, tubular film, corrugated board, blow molding.

Technical requirements: TU 2211-136-05766801-2006

Главная Информация	
Характеристики	Блок сополимер Хорошая термическая стабильность Устойчивость к окислению
Используется	Применение выдувного формования Гофрированный лист Пленка Фитинги Трубопроводы Трубка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	
Видимая плотность	0.48 to 0.60	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.60 to 0.90	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы	0.025 to 0.050	%	
Тепловая температура ползучести <sup>1</sup>	64 to 90	°C	
Термически-окислительный износ (150°C)	15.0	day	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	40 to 88		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1050	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact		ASTM D256
-20°C	50	J/m
23°C	500	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Викат Температура размягчения <sup>2</sup>	126 to 150	°C
NOTE		
1.	at load 0.46 N/mm <sup>2</sup>	
2.	in liquid medium under force 10 N	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

