

S&E; Automotive XP110-13-45

Наполнитель

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

PVC weatherable, integral colored, filled, body side end cap extrusion and injection molding compound designed for anti-stain.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Устойчивый к пятнам		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	< 1.40	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	42 to 48		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	< 15.0	MPa	ISO 527-2/1/500
Растяжимое напряжение (Break)	< 150	%	ISO 527-2/1/500
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-30	°C	GM 9503P
Ускоренная продолжительность выветривания ¹	< 3.00		SAE J2527
NOTE			
1.	after 2000 kj/m ²		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

