

Manner Flexible PVC V903 NAT601

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 105°C TW/THHW/THHN/THWN/THWN-2 insulation compound. V903 is UL QMTT2 recognized for THWN-2 on all wire sizes. CV903 meets VW-1, Oil Res I and sunlight resistance in all colors. This product complies with the European Union Restriction

Главная Информация			
Характеристики	Защита от солнечного света		
Используется	Изоляция		
	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	UL I оценка масла		
	UL QMTT2		
	UL тип THHN		
	Тип UL THHW		
	Тип UL THWN		
	UL тип THWN-2		
	Тип UL TW		
UL VW-1			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29 to 1.33	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore C	77 to 83		
Shore C, 10 sec	67 to 73		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	15.2	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	23.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	350	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (136°C, 168 hr)	-4.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (136°C, 168 hr)	-5.0	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-15.0	°C	ASTM D746

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	3.0E+18	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	30	%	ASTM D2863

NOTE

1. Unaged Dumbbell: .03 inch
2. Unaged Dumbbell: .03 inch
3. Unaged Dumbbell: .03 inch
4. Air Aged: .03 inch
5. Air Aged: .03 inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat