

## ELASTOSIL® LR 3162 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Проводящий Электропроводящий
Используется	Прокладки Уплотнения
Метод обработки	Литье под давлением Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		
Плотность	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Вязкость	6600	Pa·s	DIN 53019
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	53		DIN 53505
Прочность на растяжение	5.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	400	%	DIN 53504
Tear Strength	18.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	54	%	DIN 53512
Сопrotивление громкости	11	ohms-cm	DIN VDE 0303

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

