

# Bergamid™ A80 W20 H UV black SO

Polyamide 66

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

Bergamid™ A80 W20 H UV black SO is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It can be processed by extrusion and is available in Europe.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Good UV Resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла Модификация удара		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.13	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (275°C/2.16 kg)	19	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/2.16 kg)	18.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2300	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	70.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	15	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	15	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	220	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	72.0	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления (DSC)	262	°C	ISO 3146
NOTE			
1.	±0.03 g/cm <sup>3</sup>		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

