

Aaroprene® ATPR 2040

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Aaron Industries Corp.

Описание материалов:

FEATURES: A black thermoplastic SEBS rubber compound specifically designed for the injection molding of industrial gaskets.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Прокладки | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.03 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Видимая плотность | 0.56 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 40 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 1.24 | MPa | ASTM D412 |
| Флекторный модуль | 2.76 | MPa | ASTM D412 |
| Устойчивость к истиранию | 290 | mg | ASTM D1044 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 6.21 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 800 | % | ASTM D412 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

