

OCTAL PET MONOLAYER rPET

Polyethylene Terephthalate

OCTAL Holding & Co.

Описание материалов:

Clear Monolayer Recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) sheet Application.

The material is composed of both recycled post consumer PET flake and virgin PET material at percentages specified by the customer
Plastic packaging products.

Главная Информация	
Переработанное содержание	Да
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Упаковка
	Лист
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг
	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Лист
Метод обработки	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.33	g/cm ³	ASTM D1503
Толщина ¹	200.0 to 950.0	µm	
Идентификатор ядра	152	mm	
Более плотная/антиблочная обработка	Surface Silicone Coating		
Наружный диаметр рулона	100.00	cm	
Thermoforming Molding Temperature	121 to 154	°C	
Ширина-Листа	< 160.00	cm	

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	200 to 950 µm		
Прочность на растяжение-MD (Break)	44.0	MPa	ASTM D882

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	> 89.0	%	ASTM D1003

NOTE

1. Variation: ±1%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

