

Prime 2120 CLR

Rigid Polyvinyl Chloride

Prime PVC®

Описание материалов:

Prime 2120 CLR is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in North America for injection blow molding.

Important attributes of Prime 2120 CLR are:

Fast Molding Cycle

Good Toughness

High Flow

Warp Resistant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Business/Office Goods

Construction Applications

Electrical/Electronic Applications

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Цикл быстрого формования Общее назначение Хорошая прочность Высокий поток Устойчивый к деформации | | |
| Используется | Приборы Автомобильные Приложения Аккумуляторы Бизнес-оборудование Применение конструкции Мебель Общее назначение | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.32 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 79 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2900 | MPa | ASTM D638 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Прочность на растяжение (Yield) | 49.0 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2620 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield) | 91.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 32 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 75.6 | °C | ASTM D648 |
| CLTE-Поток | 5.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

