

WPP PP PPC4TF1.3-Black

13% тальк

Polypropylene Copolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP PP PPC4TF1.3-Black is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 13% talc filler. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

low gloss

Copolymer

Good UV resistance

scratch resistance

Heat resistance

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 13% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла УФ-стабилизатор
Характеристики	Сополимер Глянec, низкий Высокая устойчивость к царапинам Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Теплостойкость, средняя
Используется	Автомобильные внутренние детали
Внешний вид	Черный Доступные цвета

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	25.0	MPa	ISO 527-2/50
Fracture	25.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	1600	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180

-40°C	3.0	kJ/m ²	ISO 180
-15°C	3.5	kJ/m ²	ISO 180
23°C	5.0	kJ/m ²	ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	118	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	64.0	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, not annealed	60.0	°C	ISO 75-2/Af

Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted.

NOTE

1. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

