

Rescarb PC

Polycarbonate

Polimarky Spolka Jawna

Описание материалов:

Rescarb PC is a Polycarbonate (PC) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.18 to 1.21	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	15 to 22	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2100 to 2400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	60.0 to 65.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	60 to 70	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	15 to 21	kJ/m ²	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	123	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	145	°C	ISO 306/A120
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100 to 120	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	280 to 320	°C	
Температура формы	90.0 to 120	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

