

Badaprene® TPV 55A 1010

Polypropylene + EPDM Rubber

Bada AG

Описание материалов:

Extrusion grade with very low compression set; Low smell/emission and light natural color; Easy to be colored

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность Комплект низкого сжатия Низкий запах Низкий и без запаха		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	DIN 53505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	4.50	MPa	DIN 53505
Растяжимое удлинение-Поток (Break)	500	%	DIN 53505
Прочность на разрыв-Поток	20	kN/m	DIN 53505
Комплект сжатия			DIN 53505
70°C, 24 hr	28	%	
100°C, 24 hr	31	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

