

Generic Nylon 1212

Polyamide 1212

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 1212

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	45.0 to 55.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	200 to 350	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	200 to 325	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	12.0 to 35.8	MPa	ISO 178

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

