

Axiall PVC 8823

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

A UL certified flame retardant, clear flexible PVC compound recommended for a maximum service temperature of 60C. Exhibits good migration resistance properties.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E209180-228692 | | |
| Характеристики | Огнестойкий | | |
| | Низкий до без переноса | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.24 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 83 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| -- | 17.9 | MPa | |
| 100% Strain | 9.65 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 350 | % | ASTM D638 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | | Метод испытания |
| Огнестойкость | | | UL 94 |
| 0.900 mm | V-2 | | |
| 1.85 mm | V-1 | | |
| 2.30 mm | V-0 | | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 171 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

