

ELASTOSIL® E 303

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Coatings, Paints & Coatings

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Colorless		
Точка вспышки	28.0	°C	DIN 51376
Вязкость	0.50	Pa·s	DIN EN ISO 2555
Skin Forming Time ¹ (23°C)	5.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	30		ISO 868
Прочность на растяжение	5.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	400	%	ISO 37
Ignition Temperature	345	°C	DIN 51794

NOTE	
1.	50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

