

DJSilicone NE-7130

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

Common silicone rubber for molding&extrusion has excellent high and low temperature resistance, electrical performance, and physical and mechanical properties. Despite of slightly worse transparency than general silicone rubber, it is more suitable for manufacturing colored products. There are two kinds of this product, namely modifying silicone rubber for molding and modifying silicone rubber for extrusion. The former can be vulcanized by DMDBH and used for manufacturing industrial accessories like keypad, seal ring and seal pad etc, while the latter can be vulcanized by DCBP and used for manufacturing wire, cable, rubber tube and rubber strip etc.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая цветность Высокая термостойкость Низкая термостойкость | | |
| Используется | Уплотнения | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.03 to 1.13 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 27 to 33 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение | < 7 | % | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | > 5.00 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 450 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | > 15.0 | kN/m | ASTM D624 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

