

EVALENE® HDPE HB23551

High Density Polyethylene

JG Summit Petrochemical Corporation

Описание материалов:

HDPE is used to make large drums, bleach bottles, shopping bags, crates nets and pails.

Tough. Rigid. Heavy Duty. With High Chemical Resistance.

These qualities make Evalene® HDPE suitable for a diverse line of industrial products.

Blown Film: Shopping and grocery bags

Pipes: Pressure and non-pressure pipes

Blow Molding: Bottles for household and industrial chemicals, large drums

Injection Molding: Pallets, crates, cases, trays, toys, houseware, caps

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость Хорошая прочность Высокая ударопрочность Высокая жесткость | | |
| Используется | Применение выдувного формования Бутылки Бутылки для фруктового сока | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Выдувное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.955 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | ASTM D1238 |
| 190°C/2.16 kg ¹ | 0.26 | g/10 min | |
| 190°C/21.6 kg | 23 | g/10 min | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения ² (Injection Molded) | 1000 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение ³ (Yield, Injection Molded) | 28.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ⁴ (Break, Injection Molded) | > 500 | % | ASTM D638 |
| NOTE | | | |
| 1. | Product is controlled by Flow Index. melt Index is estimated for customer use. | | |
| 2. | 5.0 mm/min | | |

| | |
|----|-----------|
| 3. | 50 mm/min |
| 4. | 50 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

