

Mowiol® 28-99 LA

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Low ash

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Водорастворимый		
Используется	Клеи Бумажные Покрытия		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость раствора ¹	26 to 30	mPa·s	DIN 53015
Содержание золы ²	< 0.090	%	
Летучее вещество	5.0	%	
Degree of Hydrolysis	99 to 100	%	

NOTE	
1.	4 % aqueous solution at 20 °C determined by Höppler Viscometer
2.	Calculated as Na ₂ O

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat