

NANCAR® 70.30

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Nantex Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

NANCAR® 70.30 is a dry blend of 70 parts NANCAR NBR and 30 parts polyvinyl chloride. This polymer has sufficient stabilizer for normal aging conditions. It can be processed by normal mixing procedures. Its good processability for extrusion provides smooth surface on the resultant products. NANCAR® 70.30 has excellent resistance to abrasion, ozone, oils, fuels and solvents. It is suggested for use in cable jackets, belts, hose covers, shoe soles, rolls and sponge applications.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанный стабилизатор		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая стабильность		
	Хорошая поверхность		
	Маслостойкий		
Используется	Устойчивость к озону		
	Ремни/ремонт ремней		
	Кабельный кожух		
	Обувь		
	Шланг		
	Защитные покрытия		
Ролики			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	79	MU	ASTM D1646
Содержание акрилонитрила-Скрепленный	33.0	%	Internal Method
Набор сжатия-70 часов (100°C)	46	%	
Потеря тепла	0.30	%	ASTM D5688
Устойчивость к озону-50 pphm X 40 °C X 20% ¹	no crack		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	73		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение (Yield)	14.0	MPa	

Удлинение при растяжении (Break)	460	%
Старение	Номинальное значение	Единица измерения
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 70 hr)	10	%
Изменение максимального удлинения в воздухе (100°C, 70 hr)	-34	%
Изменение твердости дюрометра в воздухе (100°C, 70 hr)	3.0	
Изменение прочности на растяжение		
100°C, 70 hr, in ASTM #1 Oil	7.0	%
100°C, 70 hr, in IRM 903 Oil	8.0	%
Изменение максимального удлинения		
100°C, 70 hr, in ASTM #1 Oil	-38	%
100°C, 70 hr, in IRM 903 Oil	-29	%
Изменение твердости дюрометра		
Shore A, 100°C, 70 hr, in ASTM #1 Oil	12	
Shore A, 100°C, 70 hr, in IRM 903 Oil	4.0	
Изменение объема		
100°C, 70 hr, in ASTM Oil #1	-13	%
100°C, 70 hr, in IRM 903 Oil	-2.0	%

NOTE

1. at 24 hrs, 48 hrs, 72 hrs, 96 hrs,
168 hrs

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat