

## Hanwha Total PE 620A

Low Density Polyethylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

### Описание материалов:

620A is a low-density polyethylene resin for non-crosslinked foam sheet applications. This grade is for conventional extrusion and foaming process.

Главная Информация	
Характеристики	Foamable Хорошая технологичность Низкая плотность Низкий гель
Используется	Пена Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Обработка пены

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	12.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	680	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	87.0	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>
Температура плавления	109	°C	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	190 to 210	°C
Зона цилиндра 2 температура.	190 to 210	°C
Зона цилиндра 3 темп.	120 to 150	°C
Зона цилиндра 4 темп.	120 to 150	°C
Температура матрицы	105 to 110	°C

### NOTE

1. Loading 1 (10 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

