

## Cheng Yu LD3020 Light Dispersive

Polycarbonate

Cheng Yu Plastic Company Limited

### Описание материалов:

Cheng Yu LD3020 Light Dispersive is a Polycarbonate (PC) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of Cheng Yu LD3020 Light Dispersive include coating applications, electrical/electronic applications and housings. Primary characteristic: flame rated.

| Главная Информация  |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Используется  | Электрическое/электронное применение<br>Корпуса<br>Защитные покрытия |                   |                 |
| Формы   | Гранулы  |                   |                 |
| Метод обработки   | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 1.20   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(300°C/1.2 kg)              | 20   | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Формовочная усадка-Поток                                      | 0.50 to 0.70   | %                 | ASTM D955       |
| Твердость   | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale)                                  | 120  |                   | ASTM D785       |
| Механические  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                                       | 60.0   | MPa               | ASTM D638       |
| Flexural Strength   | 90.0   | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие   | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 12.7 mm)                          | 700  | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке<br>(0.45 MPa, Unannealed) | 135  | °C                | ASTM D648       |
| Воспламеняемость  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (1.50 mm)                                       | V-2  |                   | UL 94           |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

