

ELASTOSIL® N 9111 BLACK

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Electronic Control Devices, Electrical Industry

Electronic Control Devices, Automotive & Transportation

Electronic Control Devices, Electronics

energy-saving lightbulbs, Lighting

Dishwasher, Household Appliances

Bonding & Sealing, Household Appliances

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Bonding & Sealing, Lighting

Cooktops, Household Appliances

Wet-Type Gaskets, Automotive & Transportation

Wet-Type Gaskets, Household Appliances

Smoothing Irons, Household Appliances

Heating and Air Conditioning, Household Appliances

Household Appliances, Household Appliances

Small Appliances, Household Appliances

Heating and Air Conditioning, Mechanical and Plant Engineering

Главная Информация

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Характеристики | Общее назначение |
| Используется | Клеи Склеивание Герметики |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|----------|
| Цвет | Black | | |
| Плотность | 1.33 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Вязкость | 110 | Pa·s | ISO 3219 |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------|------|------|------------|
| Твердость по суше (Shore A) | 30 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 2.20 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 500 | % | DIN 53504 |
| Tear Strength | 10.0 | kN/m | ASTM D624B |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

