

SILPURAN® 2110 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Gel

Wound Care, Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

Характеристики	Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару
Используется	Клеи Одноразовые товары для больниц Товары для больниц Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Colorless		
Gel Time	5.0	min	DIN 16945
Срок службы горшка	70 to 80	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

